

MoellerStoneCare Benelux GmbH
Torenlaan 10A
NL-2215 RW Voorhout
Tel. 0252-220222
Fax 0252-220729
www.moellerstonecare.nl
info@moellerstonecare.nl



MOELLER STONE CARE Benelux

HMK S239 Steenverzegeling - hoogglans

Verzegeling met hoogglans voor alle ruwe natuursteen

HMK S239 is een gebruiksklare verzegeling op basis van acrylaten. Door de verzegeling wordt binnendringen van water en vuil bij grof geslepen, geborstelde, gezandstraalde, gevlamde en spijtruwe oppervlakken (zachte en harde gesteente) marmercomposiet, kunststeen en terrazzo voorkomen. HMK S239 kan worden gebruikt om kopse kanten een gepolijste uitstraling te geven. De kleur en structuur van het oppervlak worden sterk beïnvloed. HMK S239 geeft het zgn. nateffect.

Binnenshuis te gebruiken: ja

Buitenshuis te gebruiken: nee

Vooraf

Lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Werk op een schoon, droog en vlek vrij oppervlak.

Verbruik

Afhankelijk van het zuigvermogen van de ondergrond ca. 5-10m² per liter.

Testen

Test het product voordat u begint op bijvoorbeeld een onopvallende plaats of een losse tegel om het effect de hoeveelheid en de werktijd te bepalen. Door de hoogglans kunnen krassen eerder zichtbaar zijn.

Werkwijze

Schakel de vloerverwarming uit laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur, maak hem grondig schoon en laat hem drogen (max restvochtgehalte 2-4%) Breng HMK S239 met een zachte kwast of een roller met korte haren gelijkmatig aan. Herhaal de bewerking bij onvoldoende kleurverdieping na ca. 12 uur. Bij zwak zuigende oppervlakken kan HMK S239 verdund worden met verfverduuner ca. 1:10. De dampdoorlaatbaarheid wordt sterk beperkt.

Achteraf

Droogtijd is afhankelijk van temperatuur en de luchtcirculatie ca. 4-6 uur. Gedurende deze tijd het oppervlak niet betreden. Gedurende de droogtijd het oppervlak beschermen tegen water. Oppervlakken van o.a. rubber en kunststoffen, gelakte materialen en oppervlakken die niet bestand zijn tegen oplosmiddelen niet met dit product behandelen of besmetten. De werking van het product ontwikkelt zich in 48 uur.

Veiligheid

Bij het verwerken van HMK S239 moeten de ruimtes goed geventileerd worden of een ademmasker met filter worden gedragen. Levensmiddelen verwijderen vanwege geurovername. De achterblijvende acrylaat is niet schadelijk. Buiten bereik van kinderen houden.

Opslag

Bij koel en droog opslaan is HMK S239 meerdere te bewaren Buiten bereik van kinderen bewaren.

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enige verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico.